

Korrosionsschutzklassen

Korrosionsschutz nach DIN EN ISO 12944

Korrosivitäts-Kategorie Korrosionsbelastung	Korrosivität	Korrosivitäts-Schutzdauer* (Klasse)	Schutzdauer* (Jahre)	Sollschichtdicke in µm	Dickenverlust im 1. Jahr in µm		Kondensieren von Wasserdampf in Stunden (h)	Einwirken von Salzsprühnebel in Stunden (h)	Beispiele typischer Umgebungen	
					C-Stahl	Zink			Freiluft	Innenraum
C1 unbedeutend	sehr gering	kurz	2 bis 5 Jahre	70	≤ 1,3	< 0,1	-	-	gedämmte Gebäude < 60% rel. Luftfeuchte	
	wenig aggressiv	mittel	5 bis 15 Jahre	70			-	-		
	innen	lang	über 15 Jahre	70			-	-		
C2 gering	gering	kurz	2 bis 5 Jahre	80	1,3 - 25	0,1 - 0,7	48	-	gering verunreinigte Atmosphäre, trockenes Klima, z.B. ländliche Bereiche	Ungedämmte Gebäude mit zeitweiser Kondensation
	mäßig aggressiv	mittel	5 bis 15 Jahre	120			48	-		
	außen/innen	lang	über 15 Jahre	160			120	-		
C3 mäßig	mäßig	kurz	2 bis 5 Jahre	120	25 - 50	0,7 - 2,1	48	120	Stadt- und Industrie- Atmosphäre mit mäßiger SO ₂ -Belastung oder gemäßigt Klima	Räume mit rel. hoher Luftfeuchte und etwas Verunreinigungen
	wenig aggressiv	mittel	5 bis 15 Jahre	160			120	240		
	außen/innen	lang	über 15 Jahre	200			240	480		
C4 stark	hoch	kurz	2 bis 5 Jahre	160	50 - 80	2,1 - 4,2	120	240	Industrie-Atmosphäre und Küste mit mäßiger Salzbelastung	z.B. chem. Produktionshallen und Schwimmbäder
	mäßig aggressiv	mittel	5 bis 15 Jahre	200			240	480		
	außen/innen	lang	über 15 Jahre	240 - 280			480	720		
C5-I sehr stark (Industrie)	sehr hoch	kurz	2 bis 5 Jahre	200	80 - 200	4,2 - 8,4	240	480	Industrie-Atmosphäre mit hoher relativer Luftfeuchte und aggressiver Atmosphäre	Gebäude mit nahezu ständiger Kondensation und starker Verunreinigung
	aggressiv	mittel	5 bis 15 Jahre	240 - 280			480	720		
	außen/innen	lang	über 15 Jahre	320			720	1440		
C5-M sehr stark (Meer)	sehr hoch	kurz	2 bis 5 Jahre	200	80 - 200	4,2 - 8,4	240	480	Küsten- und Offshorebereiche mit hoher Salzbelastung	
	maritim	mittel	5 bis 15 Jahre	240 - 280			480	720		
	außen/innen	lang	über 15 Jahre	320			720	1440		

* Die Schutzdauer Die Schutzdauer ist keine „Gewährleistungszeit“

1090, oberflaechen, info

From:
<https://test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:
<https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/infos:fachbereiche:fertigung:korrosionsschutzklassen?rev=1388697305>

Last update: 2025/08/28 12:40

